PAINTTEX

VELVET

Vodou ředitelný voskový olej na přírodní bázi určený pro nátěry dřeva ve vnitřním prostředí. Nátěry dřevostaveb, srubů, obložení, vnitřního vybavení, nábytku, dětských hraček, vnitřních dveří apod. Vhodný i do vlhčího prostředí. Nátěr má po zaschnutí neutrální zápach a je šetrný vůči životnímu prostředí. Vyznačuje se rychlým schnutím a dobrou brousitelností. Vytváří příjemný sametový povrch bez tvorby filmu. Používá se všude tam, kde je kladen důraz na přirozený vzhled dřeva, šetrnost vůči životnímu prostředí a lehkou opravitelnost poškozeného povrchu.

Nanášení.
Natíráním, stříkáním, válečkováním.

Forma dodání/odstín:
Bezbarvá a transparentní odstíny dřeva podle vzorníku.

Stupeň lesku:
Hedvábný mat.

Podklad:
Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny.
Předem proveďte zkušební nátěr.

Předúprava:
Impregnace PAINTTEX PXI 100, pokud je požadována chemická ochrana dřeva.

Systém nátěru:
PAINTTEX VELVET se nanáší ve 2-3 vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami je možno povrch přebrousit jemným brusným papírem, nebo brusnou houbičkou.

Spotřeba:
Cca. 40-100 ml/m^2 v jednom nátěru. 80 – 100 ml/m^2 při stříkání.
Skutečná spotřeba je závislá na savosti podkladu.
Doporučujeme provést zkušební nátěr.

VOC:
10 g/litr.

Konzistence pro nanášení:
Neředěné, popř. ředit 2-3% vodou.

Ředidlo:
Voda.

Čistění nástrojů:
Vodou.

Teplota při zpracování:
Vyšší, než 8^{0}C (teplota materiálu, podkladu a prostředí).

Schnutí při normálních podmínkách (20^{0}C, 65-70 % rel. vlhkosti)
Brousitelné a přelakovatelné po cca. 30–120 min.

Skladování:
V originálně uzavřených obalech 1 rok. Chraňte před mrazem.
Skladujte v suchu.

Upozornění
Před upotřebením a po delších přestávkách materiál důkladně promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započetím prací proveďte vždy zkušební nátěr. Při natírání hrozí u velkých ploch zejména u barevných odstínů tvorba fleků v místech napojování.

Renovace nátěru
Starý nátěr přebrušte. Proveďte následný 1-2 nátěry.

Balení
750ml, 2,5 litru, 5 litrů, 20 litrů



Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostření ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny předchozí svoji platnost. Vydání 1/2014

Dřevocolor
U Pily 3 - 370 01 České Budějovice - Tel.: 773 288 433
E-mail: info@drevocolor.cz - www.painttex.cz