PAINTTEX

VARIO

Ředidlová středněvrstvá lazura s vyšším obsahem sušiny. Určená pro nátěry dřeva ve venkovním a vnitřním prostředí bez kontaktu se zemí. Nátěry dřevostaveb, srubů, balkonů, dřevěného obložení, oken, dveří a ostatních objemově stálých a nestálých výrobků ze dřeva. Jako všechny ředidlové nátěry PAINTTEX má velmi dobré penetrační schopnosti. Vytváří povětrnosti odolný vodoodpudiný povrch redukující přijímání vlhkosti. Použitím kvalitních pigmentů chrání dřevo před UV zářením. Vhodná pro renovaci většiny starých nátěrů.

Nanášení.
Natíráním.

Forma dodání/odstín:
Transparentní odstíny dřeva podle vzorníku.
Bezbarvá se nedoporučuje pro venkovní nátěry.

Stupeň lesku:
Hedvábný lesk.

Podklad:
Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny. Předem proveďte zkušební nátěr.

Předúprava:
Impregnace PAINTTEX IMPREG, pokud je požadována chemická ochrana dřeva.

Systém nátěru:
PAINTTEX VARIO se nanáší v 1-3 vrstvách. Ve venkovním prostředí min. 2 vrstvy. Materiál je možno nanášet i jako finální vrstvu na PAINTTEX PROGRES.
Mezi jednotlivými vrstvami je možno povrch přebrousit jemným brusným papírem, nebo brusnou houbičkou.

Spotřeba:
100-200 ml/m^2 v jednom nátěru. Skutečná spotřeba je závislá na savosti podkladu. Doporučujeme provést zkušební nátěr.

VOC:
399 g/litr.

Konzistence pro nanášení:
Neředěné.

Ředidlo:
Ředidla pro syntetické barvy.

Čistění nástrojů:
Ředidly pro syntetické barvy.

Teplota při zpracování:
20^{0}C, nízké teploty schnutí prodlužují.

Schnutí při normálních podmínkách (20^{0}C, 65-70 % rel. vlhkosti)
Přelakovatelné po cca. 24 hod. Proschlé po několika dnech.

Skladování:
V originálně uzavřených obalech 1 rok.
Skladujte v suchu.

Upozornění
Před upotřebením a po delších přestávkách materiál důkladně promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započetím prací proveďte vždy zkušební nátěr.

Renovace nátěru
Starý nátěr přebrušte, zvláště na místech více poškozených povětrností. Obnažená místa nátěrem dostatečně nasyťte. Proveďte následné 2-3 nátěry.

Balení
750ml, 2,5 litru, 5 litrů, 20 litrů

Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostření ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny předchozí svoji platnost. Vydání 1/2014



Dřevocolor
U Pily 3 - 370 01 České Budějovice - Tel.: 773 288 433
E-mail: info@drevocolor.cz - www.painttex.cz