PAINTTEX

IMPREG

Bezbarvá ředidlová impregnace na dřevo ve venkovním prostředí bez kontaktu se zemí.
Chrání dřevo před dřevokaznými houbami, zamodráním a dřevokazným hmyzem.
Není určena pro výrobky přicházejícími do styku s potravinami a krmivy.

Nanášení:
Natíráním, máčením, poléváním.

Forma dodání/odstín:
Bezbarvá.

Podklad
Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny.

Další možné nátěry:
PAINTTEX IMPREG se nanáší v 1-2 vrstvách. Jako finální vrstvu je možno použít například PAINTTEX VARIO, nebo ostatní vodou ředitelné, nebo ředidlové nátěry PAINTTEX.

Spotřeba:
120-160ml/m^2. Doporučujeme provést zkušební nátěr.

VOC:
699 g/litr.

Konzistence pro nanášení:
Neředěné.

Ředidlo:
Pro syntetické nátěrové hmoty.

Čistění nástrojů:
Ředidlem pro syntetické nátěrové hmoty.

Teplota při zpracování:
Vyšší, než 8^{0}C (teplota materiálu, podkladu a prostředí)

Schnutí při normálních podmínkách (20^{0}C, 65-70 % rel. vlhkosti)
Brousitelné a přelakovatelné po cca. 24 hodinách.

Skladování:
V originálně uzavřených obalech 1 rok.
Skladujte v suchu.

Upozornění
Před upotřebením a po delších přestávkách materiál důkladně promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započetím prací proveďte vždy zkušební nátěr. Pracovní prostor v průběhu prací dostatečně odvětrejte. Materiál je po zaschnutí bez zápachu. Po ukončení prací obal důkladně uzavřete. Dodržujte pravidla bezpečnosti práce.

Balení
750ml, 2,5 litru, 5 litrů, 20 litrů



Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostření ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny předchozí svoji platnost. Vydání 1/2014

Dřevocolor
U Pily 3 - 370 01 České Budějovice - Tel.: 773 288 433
E-mail: info@drevocolor.cz - www.painttex.cz