

PAINTTEX

PXI 100

Bezbarvá vodou ředitelná impregnace na dřevo s hloubkovou účinností. Určena pro výrobky ze dřeva ve venkovním prostředí bez kontaktu se zemí, jako okna, dveře, balkony, obložení, balkony, pergoly apod. Chrání dřevo před dřevokaznými houbami, zamodráním a dřevokazným hmyzem. Není určena pro výrobky přicházejícími do styku s potravinami a krmivy.

Nanášení:

Natíráním, máčením, poléváním.

Forma dodání/odstín:

Bezbarvá.

Podklad:

Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny.

Další možné nátěry:

PAINTTEX I 100 se nanáší v 1 vrstvě, jako funkční impregnace pod následné systémové nátěry PAINTTEX.

Spotřeba:

120-160 ml/m². Skutečná spotřeba je závislá na savosti podkladu. Doporučujeme provést zkušební nátěr.

VOC:

19 g/litr

Konzistence pro nanášení:

Nanášet neředěné.

Ředidlo:

Voda.

Čistění nástrojů:

Vodou.

Teplota při zpracování:

Vyšší, než 8°C (teplota materiálu, podkladu a prostředí)

Schnutí při normálních podmínkách (20°C, 65-70 % rel. vlhkosti)

Brousitelné a přelakovatelné po cca. 30-120 min.

Skladování:

V originálně uzavřených obalech 1 rok. Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem.

Upozornění

Před upotřebením materiál promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započetím prací proveďte vždy zkušební nátěr. Po ukončení prací obal důkladně uzavřete. Dodržujte pravidla bezpečnosti práce..

Balení

750ml, 2,5 litru, 5 litrů, 20 litrů

Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostředí ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydání tohoto technického listu ztrácí všechny předchozí svoji platnost. Vydání 1/2014

Dřevocolor

U Pily 3 - 370 01 České Budějovice - Tel.: 773 288 433

E-mail: info@drevocolor.cz - www.painttex.cz

