

PAINTTEX

DEKORA

Vodou ředitelná tenkovrstvá lazura s vyšším obsahem sušiny určená pro nátěry dřeva ve venkovním a vnitřním prostředí. Nátěry dřevostaveb, srubů, balkonů, dřevěného obložení, oken, dveří a ostatních objemově stálých a nestálých výrobků ze dřeva. Proniká hluboko do dřeva a redukuje přijímání vlhkosti. Použitím kvalitních pigmentů chrání dřevo před UV zářením. Nátěr je bez zápachu a je šetrný vůči životnímu prostředí. Vyznačuje se rychlým schnutím a dobrou brousitelností.

Nanášení:

Zpracování natíráním, nebo stroji pro nanášení barev.

Forma dodání/odstín:

Transparentní odstíny dřeva podle vzorníku. Bezbarvá se nedoporučuje pro venkovní nátěry.

Stupeň lesku:

Hedvábný lesk.

Podklad:

Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny. Předem proveďte zkušební nátěr.

Předúprava:

Impregnace PAINTTEX PXI 100, pokud je požadována chemická ochrana dřeva.

Systém nátěru:

PAINTTEX DEKORA se nanáší ve 2-3 vrstvách. Jako finální vrstvu je možno použít film tvořící nátěry PAINTTEX, jako například PAINTTEX OPTIMA. Mezi jednotlivými vrstvami je možno povrch přebrousit jemným brusným papírem, nebo brusnou houbičkou.

Spotřeba:

120-160 ml/m². Skutečná spotřeba je závislá na savosti podkladu. Doporučujeme provést zkušební nátěr.

VOC:

16 g/litr.

Konzistence pro nanášení:

Nanášet neředěné.

Ředidlo:

Voda.

Čistění nástrojů:

Vodou.

Teplota při zpracování:

Vyšší než 8°C (teplota materiálu, podkladu a prostředí).

Schnutí při normálních podmínkách (20°C, 65-70 % rel. vlhkosti)

Brousitelné a přelakovatelné po cca. 30-120 min.

Skladování:

V originálně uzavřených obalech 1 rok. Chraňte před mrazem. Skladujte v suchu.

Upozornění

Před upotřebením a po delších přestávkách materiál důkladně promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započetím prací proveďte vždy zkušební nátěr.

Renovace nátěru

Starý nátěr přebrouste, zvláště na místech více poškozených povětrností. Obnažená místa nátěrem dostatečně nasyťte. Proveďte následné 2-3 nátěry.

Balení

750ml, 2,5 litru, 5 litrů, 20 litrů

Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostředí ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechny předchozí platnost. Vydání 1/2014

Dřevocolor

U Pily 3 - 370 01 České Budějovice - Tel.: 773 288 433

E-mail: info@drevocolor.cz - www.painttex.cz

