PAINTTEX

OPTIMA

Vodou ředitelná středněvrstvá lazura s vyšším obsahem sušiny, určená pro nátěry dřeva ve venkovním a vnitřním prostředí. Nátěry dřevostaveb, srubů, balkonů, dřevěného obložení, oken, dveří a ostatních objemově stálých a nestálých výrobků ze dřeva. Vysoce kvalitní lazura určená pro zvýšení odolnosti povrchu. Vytváří vodoodpudiný povrch redukující přijímání vlhkosti. Použitím kvalitních pigmentů chrání dřevo před UV zářením. Nátěr je bez zápachu a je šetrný vůči životnímu prostředí. Vyznačuje se rychlým schnutím a dobrou brousitelností.

Nanášení.
Natíráním.

Forma dodání/odstín:
Transparentní odstíny dřeva podle vzorníku.
Bezbarvá se nedoporučuje pro venkovní nátěry.

Stupeň lesku:
Hedvábný lesk.

Podklad:
Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny.
Předem proveďte zkušební nátěr.

Předúprava:
Impregnace PAINTTEX I100, pokud je požadována chemická ochrana dřeva.

Systém nátěru:
PAINTTEX OPTIMA se nanáší v 1-3 vrstvách. Ve venkovním prostředí min. 2 vrstvy. Materiál je možno nanášet i jako finální vrstvu na PAINTTEX DEKORA. Mezi jednotlivými vrstvami je možno povrch přebrousit jemným brusným papírem, nebo brusnou houbičkou.

Spotřeba:
75-100 ml/m^2 v jednom nátěru. Skutečná spotřeba je závislá na síle nánosu a savosti podkladu. Doporučujeme provést zkušební nátěr.

VOC:
12 g/litr.

Konzistence pro nanášení:
Neředěné, popř. ředit 5% vodou.

Ředidlo:
Voda.

Čistění nástrojů:
Vodou.

Teplota při zpracování:
Vyšší, než 8^{0}C (teplota materiálu, podkladu a prostředí).

Schnutí při normálních podmínkách (20^{0}C, 65-70 % rel. vlhkosti)
Odolné proti prachu po cca. 30 min.
Odolné proti doteku po cca. 1 hod.
Přelakovatelné po cca. 2-4 hod.

Skladování:
V originálně uzavřených obalech 1 rok. Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem.

Upozornění
Před upotřebením a po delších přestávkách materiál důkladně promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započetím prací proveďte vždy zkušební nátěr.

Renovace nátěru
Starý nátěr přebrušte, zvláště na místech více poškozených povětrností. Obnažená místa nátěrem dostatečně nasyťte. Proveďte následné 2-3 nátěry.

Balení
750ml, 2,5 litru, 5 litrů, 20 litrů



Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostření ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny předchozí svoji platnost. Vydání 1/2014

Dřevocolor
U Pily 3 - 370 01 České Budějovice - Tel.: 773 288 433
E-mail: info@drevocolor.cz - www.painttex.cz